

Zwaluw Kárpit és PVC Ragasztó

Termékleírás:

Egykomponensű, oldószermentes, polimerekből és speciális adalékanyagokból álló akril-diszperziós ragasztó. A nedvesség elpárolgásával erős, tartós, rugalmas kötést képez.

Tulajdonságok:

- Egyszerűen használható, könnyen terülő, oldószermentes
- Kiválóan tapad a nedvszívó felületekre is
- Tűzálló, nem mérgező valamint egészségügyi tanúsítvánnyal rendelkezik

Felhasználás:

- Burkolatok (PVC, szöveterősítéses PVC, padlószőnyeg, nem lakkozott parafa), szőnyeg beton, falazat, vakolat, gipsz, anhidrit burkolat, faforgács lemez, keménytábla, fa-cement forgácslap felületekhez történő ragasztására.
- Préselt falemez, rétegelt lemez, polisztirol, poliuretán stb. anyagok ragasztására.

Kiszerezés:

1 kg, 5 kg, 14 kg, 24 kg vödör

Szín:

fehér

Technikai adatok:

Bázis:	emulzió
Konzisztencia:	folyadék
Sűrűség:	1,50-1,70 g/cm ³
Szárazanyag tartalom:	77-82%
Viszkozitás (Brookfield):	35000-60000 mPas
pH:	7,7-8,5
Hőállóság kikeményedés után:	-20°C / +90°C
Bedolgozási hőmérséklet:	+15°C és +30°C között
Feldolgozhatósági idő:	1-10 perc (20°C, 50% relatív páratartalom mellett)
Fagyállóság szállításkor:	-10°C (rövid ideig!)
Teljes kikeményedési idő:	24 – 72 óra
Festhetőség kikeményedés után:	igen, akrilfestékekkel
Lefejtő szilárdság:	2,06 MPa (PVC padló)
Nyíróerő:	1,15 MPa (PVC padló)
Szavatosság:	24 hónap (+10°C és +25°C között tárolva)
Anyagszükséglet:	300-1050 g/m ² (a felület nedvszívó képességétől, esetleges egyenetlenségeitől függően 1 mm-es vastagságban alkalmazva)

Korlátozások:

Ne használja többek között PE, PP, bitumenes valamint teflonos felületen.

Felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, száraz, sima, kiálló részekről illetve portól-, zsírtól- és olajtól mentes. Nedvszívó felületeket ajánlott Zwaluw S-T70 Mélyalapozóval előkezelni.

A felület nem lehet vizes az alkalmazás során.

Megengedett nedvességtartalom:

Beton:	4%
Anhydrit:	3%
Tömörített faanyagok:	12%

Használati mód:

Vigye fel az anyagot a ragasztandó felületre 1-1,5 mm-es vastagságban 1-1,5 mm vastagságban, egy 1,5-3 mm-es fogazott simító (A2 vagy A3) segítségével. 1-10 perc eltelte után illessze össze a felületeket (ha lehetséges, rögzítse és nyomja össze).

Figyelmeztetés:

Az anyagot fagytól védeni kell! Kiolvadás után a ragasztó megköt. Használat előtt tároljuk az anyagot +20°C-on, hogy felmelegedjen.

Tisztítás:

Kezet:	kézkrémmel, szappannal, vízzel
Anyagot:	azonnal vízzel

Fenti információ tesztjeink és kísérleteink eredményét tükrözi és meg vagyunk győződve pontosságáról és megbízhatóságáról. Mindazonáltal a Den Braven nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját. Mivel az alkalmazási módszereket a Den Braven nem befolyásolhatja, a termék megfelelőségének eldöntése a felhasználó felelőssége.

SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

3/2003 (1.25) BGM-GKM KvVM

A Den Braven Magyarország Kft. igazolja, hogy az **Zwaluw, Kárpit és PVC Ragasztó**-t a nyilatkozat kiállításakor érvényes harmonizált EN szabványok alapján gyártották. A termék előállítója rendelkezik a szükséges színvonalú ISO 9002 szabványsorozatnak megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel, amely biztosíték arra, hogy az értékesített termék a típus-példánnyal mindenben megegyezik.

1. A termék

- **gyártója:** Den Braven Czech and Slovak Ltd.
79391, Uvalno 353, Csehország
- **importőre:** Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália Park 2.
- **forgalmazója:** Den Braven Magyarország Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália Park 2.

2. **A termék típusa, megjelölése, rendeltetése:** Zwaluw, Kárpit és PVC Ragasztó
kárpit és PVC ragasztására

3. **Egyéb tanúsító és azonosító adatok (szabványok, műszaki leírások, szakvélemények, stb.):** Biztonságtechnikai adatlap
Technikai adatlap

4. **Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:**
visszavonásig

Kiállította: Den Braven Magyarország Kft.
Strahl István (ügyvezető igazgató)

Kelt: Biatorbágy, 2011.november.08.